

Datenblatt

Produkt	Polypropylen 30 % Glasfaser
Farbe	schwarz

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Glührückstand		in %	30 %
MFI	DIN 53 735	230°C/2,16 kg	15-25 *
Dichte	DIN 55 990	g/cm ³	1,12-1,19
Feuchte		%	< 0,1
Schlagzähigkeit	Charpy	kJ/m ²	k.A.

* Der Mfi kann nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

Ware ist asbest- und schadstofffrei nach VDA-Liste.