

Datenblatt

Produkt	Polypropylen 20 % Talkum
Farbe	schwarz

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Glührückstand		in %	22 %
MFI	DIN 53 735	190°C/5 kg 230°C/2,16 kg	20-24 10-12
Dichte	DIN 55 990	g/cm ³	1,07
Feuchte		%	< 0,1
Schlagzähigkeit	Charpy	kJ/m ²	k.A.